



**ThyssenKrupp Reference Material
Availability of actual lots**

Article	Material	% C	% S	% N
TRP 1006-4	Steel, 100 g	0,952	0,0111	0,0046
TRP 1007-3	Steel, 100 g	0,787	0,0137	0,0031
TRP 1013-2	Steel, 100 g	0,384	0,0344	0,0142
TRP 1016	Steel, 100 g	-.-	-.-	0,0067
TRP 1017-2	Steel, 100 g	0,0146	0,0004	0,0031
TRP 1018-2	Steel, 100 g	0,573	0,0019	0,0065
TRP 1019-4	Steel, 100 g	0,02	0,0133	0,0046
TRP 1020	Steel, 100 g	0,449	0,0332	0,0063
TRP 1023-3	Pig Iron, 100 g	3,45	0,0048	-.-
TRP 1027-2	Steel, 100 g	0,726	0,0092	0,003
TRP 1036-2	Steel, 100 g	0,0791	0,321	0,0034
TRP 1038	Steel, 100 g	0,0823	0,247	-.-
TRP 1039-2	Steel, 100 g	0,0352	0,0222	0,0027
TRP 1041	Steel, 100 g	0,0925	0,01	-.-
TRP 1042-3	Steel, 100 g	0,079	0,0231	0,0091
TRP 1045-4	Steel, 100 g	0,0025	0,0041	0,0048
TRP 1069	Steel, 100 g	0,0148	0,0129	0,0043
TRP 1070	Steel, 100 g	0,0392	0,0217	0,004
TRP 1071	Steel, 100 g	1,01	0,0049	0,0040

TRP 1043-4	Pure Iron, disc	< 5 ppm	< 4 ppm	< 2 ppm
TRP 1045	Steel, disc	0,0023	0,0043	0,0046